

Технічні дані

BOW TAPE

Опис	Високопрозора акрилова стрічка. Без летких органічних сполук і екологічно чистий. Стійкий як при високих, так і при низьких температурах. Міцна стійкість до УФ-променів, тепла, хімічних речовин і вологи, Чудова міцність дозволяє цій стрічці витримувати різну вагу в багатьох середовищах.		
Застосування	• Метал, скло, пластмаси з високою поверхневою енергією • Декоративна панель	• З'єднання прозорих матеріалів • Таблички	• Знаки
Властивості	колір Товщина Перевізник Лайнер Стандартний розмір	Прозорий 0,5 мм (±10%) Акрилова основа плівка ПЕ 450 мм x 33 М	Структура акрилова основа Лайнер-плівка червоного кольору

Характеристики

180° Адгезія від шкірки		
	SUS	1000
	ABS	800
Динамічний зсув		
	SUS	5
	ABS	4
Статичний зсув		
	23°C	1000г
	93 °C	500г
Стійкість до тепла/температури		
Короткострокові (хвилини, години)		150 °C
Тривалий термін (дні, тижні)		93 °C
Стійкість до ультрафіолету		
		+++
Хімічна стійкість		
		+++

	Адгезія 180° ASTM D3330	Динамічний зсув	Статичний зсув	Коротко/довгостроково
Підкладка	Як зазначено	Як зазначено	SUS	SUS
Швидкість/Навантаження	300 мм/хв	200 мм/хв	-	100г/250г
Розмір стрічки	10 мм	1,00 см²	3,23 см²	6,45 см² /3,23 см²
	-	-	7 днів	4 години/7 днів
	gf	kgf/cm²	°C. g	°C

Термін придатності 24 місяці з дати виробництва за умови зберігання при температурі від 21°C до 38°C (від 69°F до 100°F) і відносній вологості 50%.

Обережно Технічні характеристики відображають середню продуктивність продуктів на основі даних контрольованих стандартних випробувальних середовищ і досвіду інженерів, але не гарантуються. Незважаючи на те, що продукти Bow Tape підходять для більшості стандартних ситуацій, у зв'язку з багатьма непередбачуваними факторами, що впливають на продуктивність під час процесу нанесення, слід проконсультуватися з нашими технологами, надавши належну інформацію для отримання точних пропозицій щодо продукту, щодо конкретного використання.

ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ" , +38(044) 456-02-58, +38(050) 387-17-28, +38(050) 448-57-77, +38(050) 682-83-44
cs@indsol.com.ua, 03067, м.Київ, вул. Машинобудівна, 46, оф.7.